



## Avvertenze

A causa dell'alta concentrazione di fibre di carbonio nel formulato non è possibile riprodurre fedelmente alcune colorazioni, in particolare le tinte chiare.

## Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	A richiesta secondo cartella RAL (verificare comunque sempre a priori la fattibilità del colore con Assistenza Tecnica Sivit)
Consumo	a rasare: 0,35 kg/m <sup>2</sup> di (A+B) e 0,10 kg/m <sup>2</sup> di QUARZO B0 come autolivellante: 2,0 kg/m <sup>2</sup> di (A+B) e 1,4 kg/m <sup>2</sup> di QUARZO B0 (per 2,5 mm di spessore)
Peso specifico (a 25°C)	miscela (A+B): 1,20 +/- 0,05 g/ml
Viscosità (a 25°C)	miscela (A+B): 900 mPa·s (spindle 3, rpm 60) miscela (A+B) con 30% QUARZO B0: 2.000 mPa·s (spindle 3, rpm 30) miscela (A+B) con 70% QUARZO B0: 5.000 mPa·s (spindle 4, rpm 50)
Residuo secco (A+B)	> 97%
VOC pronto uso (D.lgs 161/06)	< 200 g/l Cat.A/j. Pittura bicomponente ad alte prestazioni (BS).
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Solvente UNI
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C
DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Rapporto di miscela	in peso: A=100, B=40
Pot-life (50% U.R.)	a 15°C > 40 min a 25°C 30 min a 35°C > 20 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 15°C > 10-12 ore a 25°C 5-7 ore a 35°C 2-3 ore
Pedonabile (50% U.R.)	a 25°C 16 ore
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C 7 giorni
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +15°C e i +35°C, U.R. < 50% e umidità del supporto < 4%
Temperatura superficie	>= 15°C e almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa. Umidità < 4% verificata con igrometro a carburo.
Manutenzione rivestimento	Per le operazioni di pulizia utilizzare detergenti neutri
DATI TECNICI PRESTAZIONALI	
Resistenza all'abrasione norma UNI 8298-9	70-80 mg (TABER Mola CS-17-1000 giri - 1000 g di peso)
Resistenza a compressione (UNI 4279)	60 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione (UNI 7219)	59 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a trazione (ASTM D 638)	40 N/mm <sup>2</sup>
Durezza (ASTM D 2240)	78 Shore D
Coefficiente dilatazione termica lineare	20 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Resistenze chimiche	Ottima all'acqua, oli, soluzioni alcaline, idrocarburi e solventi. Buone ad acidi diluiti.
Resistenza elettrica trasversale	2,7 • 10 <sup>5</sup> Ω

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

## DATI TECNICI PRESTAZIONALI

Marcatura CE (reg. n. 305/2011)	Conforme a EN13813:2004. Materiali per massetti a base di resina sintetica per l'utilizzo all'interno di edifici.
Resistenza all'usura BCA (EN 13892-4)	AR 1 (61µm)
Resistenza all'urto (EN 6272-1)	> 24,5 Nm
Forza di aderenza (EN 13892-8)	2,31 N/mm <sup>2</sup>

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.